



Ref. Prod.	NA006-000
Cat. de Seguridad	S1 P SRC
Tallas	36 - 48
Peso (talla 42)	600 g
Forma	B
Ajuste	11

Descripción del modelo: Botín (tobillo), en piel engamuzada y tejido transpirable, color negro, con forro en tejido **Sany-Dry®**, antiestático, antishock, antideslizante, con lámina anti penetración, no metálica **APT Plate**.

Características: Calzado amagnético. Fussbett **AIR** de EVA y tejido, antiestática, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. Lengüeta a sopllillo antipolvo, collarín acolchado.

Usos recomendados: Grandes almacenes, industria en general.

Modo de conservación del calzado: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Tratar periódicamente el cuero con una crema adecuada, no agresiva. Se recomienda de no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua.

MATERIALES / ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

		Párrafo EN ISO 20345	Descripción	Unidad de medida	Resultado obtenido	Requisito
Calzado completo	Protección de los dedos: puntera no metálica TOP RETURN más ligera resistente: a los choques hasta 200 J a la compresión hasta 1500 Kilos	5.3.2.3	Resistencia a los choques (altura libre después del choque)	mm	14,2	≥ 14
		5.3.2.4	Resistencia a la compresión (altura libre después de la compresión)	mm	14	≥ 14
		6.2.1	Resistencia a la perforación	N	1300	≥ 1100
	Plantilla antiperforante: en Tejido multistrato alta tenacidad, resistente a la penetración.	6.2.2.2	Resistencia eléctrica - en ambiente húmedo - en ambiente seco	MΩ MΩ	986 1000	≥ 0.1 ≤ 1000
	Calzado antiestático: fondo/suela con capacidad de disipación de las cargas electroestáticas.	6.2.4	Absorción de energía en el tacón	J	> 34,5	≥ 20
	Sistema antishock: poliuretano baja densidad y perfil del tacón.	5.4.6	Permeabilidad al vapor de agua Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq h mg/cmq	> 4,5 > 43,5	≥ 0,8 > 15
		5.5.3	Permeabilidad al vapor de agua Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq h mg/cmq	> 4,7 > 40,6	≥ 2 ≥ 20
	Empeine Piel engamuzada, color negro Espesor 1,8 mm	5.5.3	Permeabilidad al vapor de agua Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq h mg/cmq	> 6,7 > 54,2	≥ 2 ≥ 20
		5.8.3	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen)	mm³	47	≤ 150
	Forro Anterior Fieltro, transpirable, color gris Espesor 1,2 mm	5.8.4	Resistencia a las flexiones (dilatación de la grieta)	mm	1,5	≤ 4
Forro Anterior Forro Posterior Piso / Suela	Forro Tejido Sany-Dry® , transpirable, resistente a la abrasión, color plata Espesor 1,2 mm	5.8.6	Resistencia al despegue de la suela/entresuela	N/mm	> 5	≥ 4
		5.8.7	Resistencia a los hidrocarburos (variación de volumen ΔV)	%	+ 0,3	≤ + 12
	Posterior Espesor 1,2 mm	5.3.5	SRA : cerámica + solución detergente – planta		0,42	≥ 0,32
			SRA : cerámica + solución detergente – tacos (inclinación 7°)		0,45	≥ 0,28
	Piso / Suela En poliuretano antiestático bidensidad, directamente inyectado al empeine: Borde de la color negro, de tipo antideslizante, resistente a la Suela: abrasión, a los aceites minerales y a los ácidos débiles. Entresuela: color negro, baja densidad, cómoda y antishock.		SRB : acero + glicerina – planta		0,19	≥ 0,18
			SRB : acero + glicerina – tacos (inclinación 7°)		0,18	≥ 0,13
	Coeficiente de adherencia del borde de la suela					